

---

## **Stark kapillarleitender, sulfatbeständiger, kunststoffvergüteter, weißer Werk trockenmörtel auf Zementbasis.**

### **Einsatzgebiete:**

- Einsatz in Barrydale-Sanierplattensystemen, wie z.B. :
- Montage der Unic-Board, der Clima-Silikat-Board und der Thinova-Board
- Montage der Clima-Silikat-Leibungsplatten und Clima-Silikat-Anschlusskeile
- Beschichtung der verschiedenen Barrydale-Sanierplatten bei geringer
- Anforderung an die Oberfläche
- Egalisierung von Untergründen bis ca. 10 mm Schichtstärke

### **Eigenschaften:**

- hydraulisch erhärtend
- sulfatbeständig
- hoch alkalisch
- stark kapillarleitend
- hohe Klebeaktivität, hohe Abrutschsicherheit
- sehr gute Verarbeitbarkeit
- vielseitig einsetzbar
- hochwertige Füll- und Zusatzstoffe
- chromatarm im Sinne der TRGS 613

### **Technische Daten:**

- Bindemittelbasis Portlandzementklinker (CEM I)
- Schüttdichte ca. 1,4 kg/dm<sup>3</sup>
- Rohdichte Frischmörtel ca. 2,0 kg/dm<sup>3</sup>

### **Verarbeitung:**

#### Untergrundvorbehandlung:

Der mineralische muss tragfähig, frei von Schmutz und haftungsmindernden Stoffen sein. Trockene, stark saugende Untergründe sind kapillarsättigend vorzunässen. Geeignete Untergründe sind u.a. Beton, Leichtbeton, Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, Kalkzement- und Zementputz.

#### Mischen/Applikation:

Der **BARRYDALE KLEBER KA** (25 kg) wird mit ca. 6,75 l sauberem Wasser (Mischverhältnis 1 Teil Wasser: 3,7 Teile Trockenmörtel) mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv und homogen zu ca. 16 l Frischmörtel vermischt. Nach kurzer Wartezeit nochmals aufrühren und je nach Anwendung verarbeiten.

Für die Verklebung von BARRYDALE Sanierplatten und -elementen sind unebene Untergründe vorab mit einem mineralischen Ausgleichsputz zu egalisieren, kleinere Unebenheiten auch für gipshaltige Untergründe können mit **BARRYDALE KLEBER KA** ausgeglichen werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: T > 5 °C (die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte bis 72 Stunden nach der Verarbeitung nicht unter 5 °C sinken)

Verarbeitungszeit (ca.): t = 45 min (bei T=20 °C)

Verbrauch(Trockenmörtel): ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup> und 1mm Auftragsstärke  
Kammbettmethode ca. 4 kg/m<sup>2</sup>

**Entsorgung:**

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebinde und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen

Abfallschlüssel-Nr.: LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt

Nicht aushärtende Produkte: Abfallschlüssel-Nr.:LAGA-Nr.91206/ Baustellenabfälle

**Lagerung:**

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Gebinden.

**Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:**

Gebinde:

25 kg-Sack

48 Sack-Palette

Art.-Nr.: BD10700;

EAN-Nr.: 4260677876025

**Sonstiges:**

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.