
Gebrauchsfertiger, weißer, diffusionsoffener Füll- und Flächenspachtel.

Einsatzgebiete:

- Vollflächiges Spachteln zur Herstellung einer streiflichtfreien Oberfläche auf mineralischen Untergründen, speziell für den Einsatz auf den verschiedenen Barrydale Sanierplatten.
- Verspachteln (Egalisieren) der Stoßfugenbereiche· Fixieren von korrosionsfreien Eckschutzschienen
- Glätten, Füllen, Ausbessern und Beschichten von mineralischen Untergründen im Innenbereich.

Eigenschaften:

- diffusionsoffen
- hydraulisch erhärtend
- hoch alkalisch
- kapillar leitend
- spannungsarm (rissfrei austrocknend)
- hohe Klebeaktivität, standfest
- leicht verarbeitbar
- kunststoffvergütet
- stark füllend
- chromatarm gemäß TRGS 613
- erhöhtes Wasserrückhaltevermögen

Technische Daten:

Farbe :	weiß
Anmischverhältnis :	ca. 10 Liter Wasser auf 20 kg Pulver ca. 0,5 Liter Wasser auf 1 kg Pulver
Bindemittelbasis :	Portlandzementklinker (CEM I), Kalkhydrat
Schüttdichte :	ca. 0,95 kg/dm ³
pH-Wert (mol/l) :	ca. 12
Verbrauch :	ca. 1-2 kg Pulver bei 1 mm Schichtstärke und vollflächiger Verarbeitung (je nach Untergrundrauigkeit)
Verarbeitungszeit :	ca. 2 Std. (bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)
Überarbeitbar :	nach Trocknung (ca. 24 Std.) schleifbar

Verarbeitung:

Untergrundvorbehandlung:

Die **BARRYDAL Spachtelmasse** kann auf trockene und feuchte Untergründe aufgetragen werden. Diese müssen jedoch fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen haftungsmindernden Stoffen sein. Nicht fest haftende Farb- und Kalkanstriche, Putzreste etc. sind zu entfernen. Geeignete Untergründe sind neben den

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

BARRYDALE Sanierplatten und -elementen u. a. Beton, Ziegelmauerwerk, Kalkzement und Zementputze, Putze der Putzmörtelgruppe PII und P III (nach DIN 18550), Porenbeton und Kalksandstein.

Stark saugende Wandbildner wie Ziegelmauerwerk oder Putze sollten kapillar sättigend vorgemischt werden.

Stark saugende Trockenbaustoffe wie die BARRYDALE Sanierplatten und -elementen werden mit BARRYDAL UNI-PRIME vorbehandelt.

Mischen:

Der **BARRYDAL Spachtelmasse** (20 kg) wird mit ca. 10 l vorgelegtem sauberem Wasser (Mischverhältnis ca. 1:2) mit einem langsam laufenden Rührwerk intensiv und homogen vermischt, bis ein knotenfreier, geschmeidiger Mörtel entsteht. Nach einer Reifezeit von ca. 3-5 Minuten nochmals aufrühren. Der Spachtel kann nun mit einer Auftragsstärke bis ca. 10 mm auf den Untergrund appliziert werden. Je nach Anwendung kann als Armierungs-/Verstärkungseinlage das **BARRYDALE Putzgewebe 110** in die frische Spachtelmasse eingelegt werden.

Verarbeitungstemperatur:

Die Untergrund- und Umgebungstemperatur sollte bis 72 Stunden nach der Verarbeitung nicht unter 5 °C sinken. Nach dem Trocknen kann der Spezialspachtel überarbeitet (geschliffen) oder überstrichen werden.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Entsorgung:

Restmengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen. Materialreste, Liefergebände und Mischgefäße müssen einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Restinhalte mit Wasser abbinden lassen

Abfallschlüssel-Nr.: LAGA-Nr. 314 09 / Bauschutt

Nicht aushärtende Produkte: Abfallschlüssel-Nr.:LAGA-Nr.91206/ Baustellenabfälle

Lagerung:

Mindestens 12 Monate bei trockener Lagerung in geschlossenen Gebinden.

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:

Gebinde:

20 kg-Sack

48 Sack-Palette

Art.-Nr.: BD20800;

EAN-Nr.: 4260677875998

Sonstiges:

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.